

T. C
BAŞKALE BELEİYESİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Buz Çözücü Tuz Teknik Şartnamesi

Malzeme:

1, Kalsiyum Klorür

Kullanılacak Kalsiyum Klorür ASTM D 9+8-98 standartlarda belirtilen esaslara uygun olacaktır.

2, Sodyum Klor.

Kullanılacak sodyum klorür ilgili Türk standart Ö.TS 131582 de belirtilen ve aşağıda belirtilen uygun olacaktır.

Genel Özellikler.

Tuz kirli beyazdan kahverengiye kadar değişen renklere iri veya ince taneli bağdaşık (Homojen) görünümünde olmalı gevşek ve akıcı olmalı, kekelenme (Topraklaşma) görülmemeli elle sıkıştırıldığında topraklaşma oluşmamalı ve göze görülebilir yabancı madde içermemelidir.

3 Fiziksel ve kimyasal Özellikler.

Kar ve buz mücadelesine kullanılacak olan tuzun fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıda tablo 1 de belirtilen şartname değerlerine olacaktır

Tablo 1 Tuzun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Özellik	Şartname Değerleri
Rutubete Miktarı (Ağırlıkça)En Çok	3.0
Tane Büyüklüğü Dağılımı	
12.5 Mm lik Elekte Geçen	100
9,5 Mm lik Elekte Geçen	95-100
4,75 Mm lik Elekte Geçen	20-90
3.36 Mm lik Elekte Geçen	10-60
600 Mm lik Elekte Geçen	0.15

Suda çözülmeyen maddeler %(ağırlıkça)en çok	2,0
Suda çözülen klorür bileşikler (Na cı Cinsinde)ağırlıkça)en çok en az	95.0
Suda çözünen sülfatlı Bileşikler (ca So Cinsinde)ağırlıkça en çok	2,5
Açık Hava Depolanabilme (Dökme tuz için)	Akıcılığı (Gevşekliği kuruya bilmelidir. Varsa yığının üzerindeki ufalanmayan (sert) kabuğun kalınlığı en çok 75 mm olmalıdır

İdare tuzun tablodaki gradasyondan farklı gradasyonda olmasını talep edebilir. Yüklenici gradasyon değiştirilmesinden dolayı herhangi bir fark ve fiyat farkı talep edemez. Her türlü nakliye yükleme ve boşatma yükleniciye aittir. Yüklenici buz çözücü tuzu 10iş günü içerisinde İdareye teslim etmelidir.

Senar ÇİVİ
Temizlik İşleri Müdür V.